

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **2000067886 A**

(43) Date of publication of application: **03.03.00**

(51) Int. Cl.

H01M 8/02

H01M 8/10

H01M 8/24

(21) Application number: **10234748**

(22) Date of filing: **20.08.98**

(71) Applicant: **MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD**

(72) Inventor: **GYOTEN HISAAKI
HADO KAZUHITO
OBARA HIDEO
NISHIDA KAZUFUMI
UCHIDA MAKOTO
YASUMOTO EIICHI
SUGAWARA YASUSHI
KANBARA TERUHISA
MATSUMOTO TOSHIHIRO**


**(54) SOLID POLYMER FUEL CELL AND ITS
MANUFACTURE**

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a solid polymer fuel cell having an excellently durable seal.

SOLUTION: In this solid polymer fuel, a seal part to seal the side of a layered cell by gas is formed by injection molding. When forming a gas seal part in a manifold, a porous film 10 is disposed at a gas supply and exhaust opening so as not to block the gas supply and exhaust opening 11 by a sealing material 13, and the film 10 is peeled off after the sealing material is solidified.

COPYRIGHT: (C)2000,JPO



(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-67886

(P2000-67886A)

(43) 公開日 平成12年3月3日 (2000.3.3)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テマコード* (参考)
H 0 1 M 8/02		H 0 1 M 8/02	S 5 H 0 2 6
8/10		8/10	
8/24		8/24	S

審査請求 未請求 請求項の数 9 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願平10-234748

(22) 出願日 平成10年8月20日 (1998.8.20)

(71) 出願人 000005821

松下電器産業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72) 発明者 行天 久朗

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

(72) 発明者 羽藤 一仁

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器産業株式会社内

(74) 代理人 100072431

弁理士 石井 和郎


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 固体高分子型燃料電池およびその製造法

(57) 【要約】

【課題】 固体高分子型燃料電池において、シールの耐久性に優れた固体高分子型燃料電池を提供する。

【解決手段】 積層電池の側面をガスシールするシール部を射出成型によって形成した固体高分子型燃料電池である。マニホルド内のガスシール部を作製する際に、ガスの供給排出口11が、シール材13によって閉塞しないように、多孔質フィルム10等をガス供給排出口に配置し、シール材が固化した後、フィルム10を剥がす。



- | | |
|-------------|------------|
| 1 電極 | 7 冷却水路 |
| 2 触媒層 | 8 ガスマニホルド孔 |
| 3 固体高分子電解質膜 | 9 成型樹脂 |
| 4 セパレータ板 | 10 多孔性フィルム |
| 5、6 ガス流路 | 13 シール材樹脂 |

【特許請求の範囲】

【請求項1】 固体高分子電解質膜と、前記固体高分子電解質膜を挟んだ触媒反応層を有する一対の電極と、前記電極の一方に水素を含有する燃料ガスを供給分配し、前記電極の他方に酸化剤ガスを供給分配する手段とを具備した単電池を複数個積層した積層電池において、前記積層電池の側面を気密性の非導電性材料で覆うことにより、ガスシール部を形成したことを特徴とする固体高分子型燃料電池。

【請求項2】 前記ガスシール部の少なくとも一部が、気密性の非導電性材料を射出成型することによって形成される請求項1記載の固体高分子型燃料電池。

【請求項3】 前記ガスシール部の少なくとも一部が、複数の層で構成され、かつその最外層が、射出成型によって形成された層である請求項1記載の固体高分子型燃料電池。

【請求項4】 前記積層電池の側面に配したガスマニホルドにより、前記単電池の電極面に燃料ガスまたは酸化剤ガスを供給する請求項1～3のいずれかに記載の固体高分子型燃料電池。

【請求項5】 固体高分子電解質膜、前記電解質膜を挟んで触媒反応層を有する一対の電極、および一方の電極に燃料ガスを供給し、他方の電極に酸化剤ガスを供給する手段を有する単電池を複数個積層した積層電池を備える固体高分子型燃料電池の製造方法であって、単電池を複数個積層し、その両端面から機械的に締結固定して積層電池を作製する工程、および前記積層電池の側面に、気密性の非導電性材料からなるガスシール部を形成する工程を含み、前記ガスシール部を形成する工程が、前記積層電池の外周面を射出成型によって、モールドする工程を含むことを特徴とする固体高分子型燃料電池の製造方法。

【請求項6】 前記ガスシール部を形成する工程の前に、前記積層電池の側面にガスマニホルドを配する工程を含む請求項5記載の固体高分子型燃料電池の製造法。

【請求項7】 固体高分子電解質膜、前記電解質膜を挟んで触媒反応層を有する一対の電極、および一方の電極に燃料ガスを供給し、他方の電極に酸化剤ガスを供給する手段を有する単電池を複数個積層した積層電池を備える固体高分子型燃料電池の製造方法であって、マニホルドに開口する単電池のガスの供給排出口が、固化した気密性の非導電性材料によって閉塞されないようにして、前記マニホルド内面に気密性の非導電性材料の液状前駆体を塗布し乾燥固化して、マニホルド内のガスシール部を形成する工程を含むことを特徴とする固体高分子型燃料電池の製造法。

【請求項8】 前記マニホルド内のガスシール部を形成する工程が、液状前駆体を塗布する工程に先立って、多孔性フィルムをガスの供給排出口に配置する工程を含み、さらに前記液状前駆体が固化した後、前記多孔性フ

ィルムを除く工程を含む請求項7記載の固体高分子型燃料電池の製造法。

【請求項9】 前記マニホルド内のガスシール部を形成する工程が、電極にガスを分配する手段にガスを流し続けた状態でおこなわれる請求項7記載の固体高分子型燃料電池の製造法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、ポータブル電源、電気自動車用電源、家庭内コージェネシステム等に使用される常温作動型の固体高分子型燃料電池と、その製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】固体高分子型燃料電池は、水素などの燃料と空気などの酸化剤ガスをガス拡散電極によって電気化学的に反応させ、電気と熱を同時に供給するものである。固体高分子型燃料電池の一例として、図4に、その一部を切り欠いた斜視図を示す。水素イオンを選択的に輸送する高分子電解質膜3の両面には、白金系の金属触媒を担持したカーボン粉末を主成分とする触媒反応層2を密着して形成する。さらに触媒反応層の外面には、ガス通気性と導電性を兼ね備えた一対の拡散層1を密着して形成する。この拡散層1と触媒反応層2とを合わせて電極とする。電極の外側には、これらの電極および電解質の接合体を機械的に固定するとともに、隣接する接合体を互いに電氣的に直列に接続するための導電性のセパレータ板4を配置する。セパレータ板の電極が接触する部分には、電極面に反応ガスを供給し、生成ガスや余剰ガスを運び去るためのガス流路5を形成する。そして、電池にガスを供給または排気するマニホルド孔8、電池を冷却するための水を電池に供給する、またはこれを排出するマニホルド孔14が形成されている。

【0003】水素や空気が電池外へリークしたり、互いに混合したりしないように、電極の周囲に高分子電解質膜を挟んでシール材やOリングを配した内部シール型の構造が一般的である。また、できるだけ電極面積を大きくするため、電極の周囲に高分子電解質膜を挟んで配していたシール材やOリングを省き、電極端部を積層電池の側面まで配して、側面を覆った気密性の非導電性材料によってシールを行う外部シール型の構造が、コンパクト性と低コスト化を考慮すると有効である。この外部シール型の固体高分子燃料電池には、それぞれの単電池にガスを供給するためのガス流路であるマニホルドが、セパレータなどの電池構成部材を貫く孔として積層電池内部にある内部マニホルド型と、積層した部分とは別にその外側に構成した外部マニホルド型がある。

【0004】

【発明が解決しようとする課題】従来の樹脂を溶媒に溶解した溶液を塗布・乾燥したり、反応性樹脂を塗布・固化したりして積層電池の側面を被覆するガスシール部を

形成する方法では、十分なガスシール性が得られないという問題があった。また、樹脂が形成されたガスシール部の表面の凹凸が大きいと、ガスの供給排出口などへガスを供給するためのマニホルドを形成する際、積層電池側面とマニホルドとが接触する部分を良好にガスシールすることが困難であった。

【0005】エポキシ樹脂などの硬化型樹脂を積層電池を包む流し込み型に流し込んでモールドするという方法もあるが、樹脂が固化するのに時間がかかるため、生産性に乏しかった。また、上記いずれの方法においても、各ガスの供給排出口が気密性の非導電性材料によって塞がれるという問題もあった。本発明は、上記課題に鑑み、シールの耐久性に優れた固体高分子型燃料電池を提供することを目的とする。また、生産性の優れた固体高分子型燃料電池を製造する方法を提供することを目的とする。

【0006】

【課題を解決するための手段】本発明による固体高分子型燃料電池は、固体高分子電解質膜と、前記固体高分子電解質膜を挟んだ触媒反応層を有する一対の電極と、前記電極の一方に水素を含有する燃料ガスを供給分配し、前記電極の他方に酸化剤ガスを供給分配する手段とを具備した単電池を複数個積層した積層電池において、前記積層電池の側面を気密性の非導電性材料で覆うことにより、ガスシール部を形成したことを特徴とする。ここにおいて、ガスシール部の少なくとも一部が、気密性の非導電性材料を射出成型によって形成されることが好ましい。

【0007】本発明の固体高分子型燃料電池の製造方法は、単電池を複数個積層し、その両端面から機械的に締結固定して積層電池を作製する工程、および前記積層電池の側面に、気密性の非導電性材料からなるガスシール部を形成する工程を含み、前記ガスシール部を形成する工程が、前記積層電池の外周面を射出成型によって、モールドする工程を含むことを特徴とする。

【0008】

【発明の実施の形態】本発明の固体高分子型燃料電池は、エンジニアリングプラスチックなどの機械的に強固な樹脂によって、積層電池の側面をモールドしてガスシール部を形成するのが好ましく、このような構成をとると、ガスシール性や、機械的強度に優れた燃料電池となる。また、平滑な外表面が得られるので外見上も美しく、その部位にシール部を構成するときにはシール面が形成しやすくなる。また、ガスシール部を複数の層で構成し、その最外層を射出成型によって形成した樹脂層にすると、シール部の耐久性をさらに向上させることができる。例えば、ガスシール部を機械的な衝撃を吸収する緩衝材からなる層を含む構成すると、電池の耐衝撃性を向上させることができる。

【0009】本発明による固体高分子型燃料電池の製造

方法は、積層電池のガスシール部を気密性の非導電性材料を射出成型することによって形成する工程を含むため、機械的に優れた燃料電池を短時間で作製できる。また、ガスシール部を形成する工程の前に、前記積層電池の側面にガスマニホルドを配する工程を含むと、積層電池のシール部と積層電池側面とを一体成型することができて好適である。また、マニホルドの固定工程を省くことができて好ましい。

【0010】また、本発明による固体高分子型燃料電池の製造方法は、積層電池のガスシール部を形成する際に、マニホルドに開口する単電池のガスの供給排出口が、固化した気密性の非導電性材料によって閉塞されないようにして、前記マニホルド内面に気密性の非導電性材料の液状前駆体を塗布し乾燥固化して、マニホルド内のガスシール部を形成する工程を含むのが好適である。このような構成をとると、各単電池の各ガスの供給排出口を確保することができて好ましい。ガス供給排出口が、シール材によって塞がれないようにして、ガスシール部を形成するには、多孔性のフィルムをマニホルドに開口するガスの供給排出口に配置し、このフィルムに液状の樹脂前駆体を浸透させて、電極やセパレータ等の隙間にしみこませた後、樹脂前駆体を固化して、ガスシール部を形成するのが好ましい。この場合、液状前駆体の表面張力のため、流体の供給排出口を塞ぐまでには液状前駆体が浸透せず、接触する電極やセパレータの隙間のみにしみ込んで固化するだけなので、液状前駆体が固化した後、フィルムを剥がすと、流体の供給排出口を確保できる。

【0011】さらに、電極にガスを分配する手段にガスを流し続けた状態で、前記樹脂前駆体を塗布乾燥させてシール部を形成する方法も好適である。ガスを流し続けた状態で樹脂前駆体を塗布すると、この樹脂前駆体が流体の供給排出口に浸入することがないため、シール材が固化しても、これによって流体の供給排出口を塞がれることがない。上記の他にも、流体の供給排出口をあらかじめ固形物で塞いでおいてシール部を形成する方法がある。この場合は、シール部を形成した後、流体の供給排出口の固形物を取り除いてガス供給排出口を確保する。

【0012】気密性で非導電性材料としては、フェノール樹脂等の固化するとシール材となるものを用いることができる。また、成型樹脂としては、液晶ポリマー等を利用することができる。

【0013】

【実施例】本発明を、図面を参照しながら説明する。

《実施例1》粒径が数ミクロン以下のカーボン粉末を塩化白金酸水溶液に浸漬し、還元処理によりカーボン粉末表面に白金触媒を担持した。このときのカーボンと担持した白金の重量比は1:1とした。ついで、この白金を担持したカーボン粉末を高分子電解質のアルコール溶液中に分散させ、スラリー化した。一方、電極1となる厚

さ400ミクロンのカーボンペーパーをフッ素樹脂の水
性ディスパーション（ダイキン工業（株）製：商品名ネ
オフロンND1）に含浸して乾燥後、400℃で30分
熱処理して撥水性を付与した。

【0014】図1に示すように、撥水处理を施したカー
ボンペーパー電極の片面に、前記のカーボン粉末を含む
スラリーを均一に塗布して触媒層2を形成した。カー
ボンペーパー電極1を10×10cm、高分子電解質膜3
を12×12cmの大きさに裁断した。そして、2枚の
カーボンペーパー電極1の触媒層2が形成された面で固
体高分子電解質膜3を挟んで重ね合わせた後、これを乾
燥して電極電解質接合体（以下、MEAという。）を作
製した。このMEAを、その両面から気密性を有するカー
ボン製のセパレータ板4で挟み込んで単電池の構成と
した。セパレータ板の厚さは、4mmであった。

【0015】MEAをセパレータに挟み込む際、電極の
周りにはカーボン製のセパレータ板と同じ外寸のポリエ
チレンテレフタレート（PET）製シート15を配し
た。このPETシートは硬くてシール性を有しないがカー
ボン製セパレータ板と電解質膜との間のスペーサとし
て用いた。以上の単電池を2セル積層して、電池構成単
位とした。この時、冷却部のシール用Oリングは用い
なかった。電池構成単位のセパレータは、図2に示すよ
うに、一方の面に冷却水路7を配置し、他方の面にはガ
ス流路6を配置したセパレータ板4a、一方の面にガス
流路5を配置し、他方の面にガス流路6を配置したセパ
レータ板4b、および一方の面にガス流路5を配置し、
他方の面に冷却水路7を配置したセパレータ4cから構
成され、ガス流路5の供給口11と排気口11'、ガス
流路6の供給口と排気口、および冷却水路7の供給口1
2と排出口12'は、互いに対向する辺に構成してい
る。ガス流路5、6および冷却水路7は、切削加工によ
って、セパレータ表面に形成する。例えば、本実施例の
ガス流路5は、幅2mm、深さ1mmの溝を図3に示す
ような形状で、セパレータの面に刻んで形成した。セパ
レータ板の周囲には、ガス流路5と連通するマニホルド
孔8a、8a'、ガス流路6と連通するマニホルド孔8
c、8c' および、冷却水路7に連通するマニホルド孔
8b、8b' が形成されている。単電池を積層すること
によって、例えば、マニホルド孔8cが重なって、積層
電池のマニホルド8を形成する。他のマニホルド孔につ
いても同様である。各流体の供給および排出は、それぞ
れのマニホルドを通じておこなう。このようにして単電
池を50セル積層し、両端部にそれぞれ金属製の集電板
と電気絶縁材料でできた絶縁板、さらに端板を順に重ね
合わせ、そして、これらを通させたボルトとナットによ
り、両端板を締結して積層電池を作製した。この時の
締結圧はセパレータの面積当たり10kgf/cm²と
した。

【0016】次に、端板に設けたマニホルド8の開口部

から積層電池を貫通しているマニホルド孔内にフェノ
ール樹脂溶液を注入し、マニホルド孔8の内部表面にフェ
ノール樹脂を塗布・乾燥させ、マニホルド孔8内部の各
単電池へのガスの供給排出口11以外の部位のガスシー
ルをおこなった。このとき、注入するフェノール樹脂溶
液の粘度が高すぎたり、ガスの供給排出口11の口径が
小さいと、フェノール樹脂がガスの供給排出口11をふ
さぐるので注意が必要であった。その他のマニホルドにつ
いても同様の操作を行った。

【0017】続いて、積層電池の外寸より6mm大きい
内寸を有する金型を作成した。この金型とステンレス鋼
製の電極端板で包まれた隙間に、射出圧100kgf/
cm²～1000kgf/cm²、ピーク温度300℃
で、樹脂を射出して、成型樹脂9を形成して、電池側面
をモールドした。用いた樹脂は、液晶ポリマーとして知
られる樹脂の1つで、デュポン社よりゼナイトHX61
30の名で販売されているものであった。射出口として
は金型の周囲2～3カ所に設けた。

【0018】樹脂成型時の射出圧が大きすぎたり温度が
低すぎたりすると、電池が破損したり、変形したりす
る。逆に射出圧が小さいと樹脂が全体に回らなかった
り、ガスのシール性が維持できなくなる。また、温度が
高すぎると射出成型はできるものの電池性能は低くな
る。これは、熱によって電極部が変性するためと思われ
る。上記した樹脂の他にも、射出温度が上記した樹脂よ
り低いナイロン樹脂など種々の樹脂を用いて成型を行っ
た。これらの射出成型法でモールドした電池の性能試験
を行った結果、射出成型時の条件を最適化したもの（射
出圧500kgf/cm²、射出温度200℃、金型温
度120℃）では、フェノール樹脂だけを積層電池の外
表面に塗布・乾燥させた従来の電池とほぼ同等の初期性
能（0.65V-0.6A/cm²）を得た。

【0019】つぎに、得られた射出成型モールド電池の
耐久試験を行った。80℃の相対湿度90%の環境に保
存して、定期的に電池評価を行った。比較として、フェ
ノール樹脂だけを積層電池の外表面に塗布・乾燥させた
従来の電池を用意して、同様の電池評価をおこなった。
その結果、従来の電池は、150時間程度放置すると性
能が低下したが、本発明の電池ではその様な性能低下は
なく、優れた耐久性を有していた。

【0020】《実施例2》実施例1と同様にして積層電
池を作製した。そして、溶剤に溶かしたブタジエンゴム
を積層電池の外表面に塗布乾燥させた後、実施例1と同
様にして、モールド電池を作成した。この電池を振動状
態で保存して電池耐久試験をおこなったところ、保存後
の電池の性能は、保存前の電池とほとんど変わらなかつ
た。ブタジエンゴムが機械的な力に対して緩衝材として
作用したものと思われる。

【0021】《比較例1》実施例1で作製した電池を実
施例2と同様の振動状態で保存した。その結果、保存後

の電池の性能は、保存前の電池よりも低下していた。この電池を解体分析するとシール面の剥離がみられた。そこからガスがクロスリークしたものと思われる。

【0022】《実施例3》実施例1と同様にして積層電池を作製し、図3に示すようにして、ガラス繊維フィルムからなる多孔性フィルム10をマニホルド孔8内部のガスの供給排出口11が開口する側の壁面に張り付けた。同様にして、他の流体のマニホルド孔内部にも多孔性フィルムを張り付けた。

【0023】続いて、フェノール樹脂粉末を有機溶媒に溶かして粘度調整した溶液を、端板に設けたマニホルド8の開口部からフェノール樹脂溶液を注入して、樹脂溶液を多孔性フィルム10に浸透させた。フェノール樹脂13は、多孔性フィルムをとって、積層電池の側面に達し、電極やセパレータ板の隙間等にしみこんだ。そして、フェノール樹脂が乾燥・固化した後、フィルム10を剥がした。固化したフェノール樹脂13によって、マニホルド内部は、ガスシールされた。ガスの供給排出口は、この樹脂によって塞がれていなかった。

【0024】《実施例4》実施例1で作製した単電池を50セル積層していく際に、各単電池におけるマニホルド孔に連通する各流体の供給口および排出口に、その断面と同じ形状をしたテフロン製のスペーサを埋めて組み立てた。その際スペーサの端はマニホルド孔内部へ突出しておくように配した。そして、実施例3と同様にしてフェノール樹脂を塗布・乾燥させて、ガスシール部を作製した。テフロンスペーサを治具を用いて抜き出すことによって、各流体の供給口および排気口を確保することができた。

【0025】《実施例5》実施例1と同様にして、積層電池を作製した。そして、ガスや冷却水の供給口からガスを流し続けた状態で、積層電池のガスや冷却水の排出口のある面にフェノール樹脂を塗布・乾燥させた。その後、ガスを流す方向を逆にして、すなわち排出口側から*

* ガスを流した状態で、積層電池の供給口のある面にフェノール樹脂を塗布・乾燥させた。その結果、ガスや冷却水の供給排出口をガスシール材の樹脂によって閉塞されることはなかった。

【0026】

【発明の効果】本発明によると、耐久性および生産性に優れた固体高分子型燃料電池が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例における固体高分子型燃料電池の要部の概略断面図である。

【図2】同電池のセパレータ板の斜視図である。


【図3】本発明の他の実施例において、マニホルド孔内にシール部を形成する工程の一部を示す断面図である。

【図4】固体高分子型燃料電池の一例で、その一部を切り欠いた斜視図である。


【符号の説明】

- 1 電極
- 2 触媒層
- 3 固体高分子電解質膜
- 4 セパレータ板
- 5、6 ガス流路
- 7 冷却水路
- 8 ガスマニホルド孔
- 9 成型樹脂
- 10 多孔性フィルム
- 11 ガス供給口
- 11' ガス供給口
- 12 冷却水供給口
- 12' 冷却水排出口
- 13 シール材樹脂
- 14 マニホルド孔
- 15 PET製シート


【図4】




【図1】



【図3】



【図2】



- | | |
|-------------|-------------|
| 1 電極 | 7 冷却水路 |
| 2 触媒層 | 8 ガスマニホールド孔 |
| 3 固体高分子電解質膜 | 9 成型樹脂 |
| 4 セパレータ板 | 10 多孔性フィルム |
| 5、6 ガス流路 | 13 シール材樹脂 |

フロントページの続き

(72)発明者 小原 英夫
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内
(72)発明者 西田 和史
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(72)発明者 内田 誠
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内
(72)発明者 安本 栄一
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(7)

特開2000-67886

(72)発明者 菅原 靖
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内
(72)発明者 神原 輝壽
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内

(72)発明者 松本 敏宏
大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器
産業株式会社内
Fターム(参考) 5H026 AA06 BB00 BB03 BB04 CC03
CC08 CX04 EE18